ХАРАКТЕРИСТИКА СТАЛИ AISI 316L

Сталь конструкционная криогенная

AISI 316L – **нержавеющая сталь**, являющаяся своего рода усовершенствованной маркой стали 304, сплав которой содержит никель и молибден. Наличие этих элементов в нержавеющей стали значительно повышает ее антикоррозийные свойства, благодаря чему эксплуатация возможна даже в очень агрессивных средах.

Нержавеющая сталь 316L также отличается от стали 304 AISI повышенной прочностью, сопротивляемостью к ползучести, превосходными механическими свойствами.

Применение

Из-за антикоррозийных свойств и механической прочности, сталь применяется во многих промышленных отраслях. Также она соответствует гигиеническим требованиям, поэтому применяется:

- в изготовлении резервуаров и контейнеров для хранения химических веществ;
- в пищевой, фармацевтической и медицинской сфере;
- в нефтеперерабатывающей, горнодобывающей, бумажно-целлюлозной, машиностроительной отраслях;
- в строительстве и архитектуре;
- в изготовлении изделий и емкостей для работы в растворах большинства кислот (серная, щелочная, фосфорная, лимонная, молочная и пр.);
- в изготовлении посуды и столовой утвари.

Сталь 316L легко поддается обработке, поэтому из нее изготавливают такие металлические изделия как: трубы, листы, профили и пр.

Химический состав

| Углерод(С) | Кремний(Si) | Марганец(Мп) | Никель(Ni) | Cepa(S) | Фосфор(Р) | Хром(Ст) | Молибден(Мо) | |
|------------|-------------|--------------|------------|---------|-----------|----------|--------------|--|
| ≤0.03 | ≤ 0.75 | ≤ 2.0 | 10-14 | ≤0.03 | ≤ 0.045 | 16-18 | 2.00-3.00 | |

Благодаря низкому содержанию углерода в составе стали 316L, она оптимальна для возведения сварных конструкций. Молибден в составе защищает сталь от разрушения в морской воде и парах

уксусной кислоты. Сплав железа и хрома образует на поверхности стали защитный слой, устойчивый к механическим и химическим воздействиям.

Механические свойства

| Предел прочности (временное сопротивление разрыву), мин., МПа | 485 |
|---|-------|
| Предел текучести, 0,2%, МПа | 170 |
| Твердость по Бринеллю, НВ макс, тип. | 165 |
| Усталостная прочность, N/mm ² тип. | 260 |
| Органолептическая проба Эриксена, мм | 10-11 |
| Относительное удлинение, мин., % | 40 |

Коррозионная стойкость

| Марка стали | NaCl 3.5% (морская вода), T=20°C | C2H2O4 (щавелевая кислота), 2.5%, T=100°C | H2SO4 (серная кислота), 5%, T=35°C | ЦН NO3 (азотная кислота) , 30%, T=106°C | | |
|----------------|--|---|--|--|--|--|
| 304 | 0,1-1,0 мм/год | >1,0 мм/год | 0,1-1,0 мм/год | <0,1 мм/год | | |

Физические свойства

| Физические свойства | Условные обозначения | Единица измерения | Температура | Значение | | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|--|
| Плотность | d | - | 4°C | 8.0 | | |
| Температура плавления | °C | 1440 | | | | |
| Удельная теплоемкость | С | J/kg.K | 20°C | 500 | | |
| Тепловое расширение | k | W/m.K | 20°C | 15 | | |
| Средний коэффициент теплового расширения | α | 10 ⁻⁶ .K ⁻¹ | 20-100°C 20-300°C 20-500°C | 16.0 17.0 18.0 | | |

| Электрическое удельное сопротивление | ρ | Ω mm 2 /m | 20°C | 0.75 |
|---|---|-----------------------|------|-------|
| Магнитная проницаемость | μ | в 0.80 kA/m | 20°C | 1.005 |
| Модуль упругости | E | MPa x 10 ³ | 20°C | 200 |

Сопротивление коррозии в кислотных средах

| Температура, °С | 20 | | | | 80 | | | | | | | |
|------------------------|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|-----|
| Концентрация,% к массе | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Серная кислота | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Фосфорная кислота | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Азотная кислота | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Муравьиная кислота | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Обработка

Отжиг

Диапазон температуры отжига 1050° C $\pm 25^{\circ}$ C сопровождается последующим быстрым охлаждением на воздухе или в воде. После отжига необходимо травление и пассивирование.

Отпуск

200-400°С с последующим воздушным охлаждением.

Травление (очистка поверхности)

- Смесь Азотной кислоты и фтористоводородной/плавиковой кислоты (10 % HNO3 + 2% HF);
- при комнатной температуре или 60°C;
- Серно-азотная кислотная смесь (10 % H2SO4 + 0.5 % HNO3) при 60°С;
- Паста для очистки от окалины в зоне сварки.

Пассивация

• 20-25 % раствор HNO3 при 20°C;

• Пассивирующие пасты для зоны сварки.

Аналоги стали

| Германия | - | X2CrNiMo18-14-3 |
|----------|------|-----------------|
| Япония | JIS | SUS 316L |
| Евросоюз | EN | 1.4404 |
| Россия | ГОСТ | 03X17H14M3 |